

KEO CHÀ RON



HICEM MICROKILLER GROUT

ỨNG DỤNG

- Sử dụng để chà ron cho khu vực ẩm ướt như sân thượng, ban công, nhà vệ sinh, phòng tắm, nhà bếp...
- Sử dụng để chà ron cho tường, nền nội và ngoại thất
- Sử dụng để chà ron cho đường ron có kích thước từ 1-7mm
- Chống thấm và giảm bám bẩn cho đường ron với hoạt chất Hydrophobic
- Chống nấm đen và nấm mốc cho đường ron với hoạt chất Microbial

KHUYẾN CÁO

- Không nên dùng cho đường ron lớn hơn 7mm
- Không nên dùng cho các khu vực thường xuyên tiếp xúc với hóa chất và chất tẩy rửa mạnh

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

- ISO 13007

THÀNH PHẦN

- Xi măng, Hydrophobic, Microbial, Latex Polymers Modifiers...

ĐỊNH MỨC TIÊU THỤ

- Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn cụ thể

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Vui lòng xem trên bao bì sản phẩm

HẠN SỬ DỤNG

- 1 năm kể từ ngày sản xuất



HICEM
2 Cem - 2 Quality

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên chỉ tiêu	Tiêu chuẩn tham chiếu	Thông số
Cường độ uốn trong điều kiện chuẩn	ISO 13007-4:2005	5,9 N/mm ²
Cường độ uốn sau các chu kỳ đóng băng và tan băng	ISO 13007-4:2005	3,8 N/mm ²
Cường độ nén trong điều kiện tiêu chuẩn	ISO 13007-4:2005	25,4 N/mm ²
Cường độ nén sau các chu kỳ đóng băng và tan băng	ISO 13007-4:2005	17,8 N/mm ²
Độ chịu mài mòn	ISO 13007-4:2005	798 mm ³
Độ co ngót	ISO 13007-4:2005	1,85 mm/m
Độ hút nước sau 30 phút	ISO 13007-4:2005	0,39 g
Độ hút nước sau 240 phút	ISO 13007-4:2005	0,81 g

1 Mpa = 1 N/mm² = 10 Bar ~ 145 PSI ~ 10 kg/cm²

Ghi chú: Kết quả về các thông số kỹ thuật được cung cấp từ phòng thí nghiệm. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện và phương pháp thi công tại công trình.

XUẤT XỨ

- Thái Lan

ĐÓNG GÓI

- 1 kg/gói

MÀU SẮC

- 35 màu

