

KEO DÁN GẠCH



HICEM STANDARD

ỨNG DỤNG

- Sử dụng để dán gạch cho tường, nền trong nhà, ngoài trời
- Độ bám dính và độ bền cao, thích hợp để dán gạch cho các khu vực công cộng ...
- Sử dụng để dán gạch nhiều loại gạch có kích thước lớn cỡ 60x60cm, 45x90cm...
- Dán gạch trên nhiều loại bề mặt bề mặt khác nhau: vữa xi măng, bê tông, gạch eblock.
- Sử dụng để dán gạch ceramic, gạch porcelain, đá tự nhiên...

KHUYẾN CÁO

- Không nên dùng để dán gạch lên: sơn, kim loại, nhựa...
- Độ dày của lớp keo dán gạch: 2-10mm

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT

- ISO 13007 -1:2005

THÀNH PHẦN

- Xi măng portland, cát, phụ gia hóa chất...

ĐỊNH MỨC TIÊU THỤ

- 3-7 kg/m²

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Vui lòng xem trên bao bì sản phẩm

HẠN SỬ DỤNG

- 1 năm kể từ ngày sản xuất



HICEM
2Cem - 2 Quality

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Kết quả
Cường độ bám dính khi kéo sau 28 ngày	TCVN 7899-2:2008	1,18 N/mm ²
Cường độ bám dính khi kéo sau khi ngâm trong nước	TCVN 7899-2:2008	0,88 N/mm ²
Cường độ bám dính khi kéo sau lão hóa nhiệt	TCVN 7899-2:2008	0,87 N/mm ²
Cường độ bám dính khi kéo sau chu kỳ đóng băng và tan băng	TCVN 7899-2:2008	0,75 N/mm ²
Thời gian mở	TCVN 7899-2:2008	30 phút
Độ trượt	TCVN 7899-2:2008	0,2 mm

$$1 \text{ Mpa} = 1 \text{ N/mm}^2 = 10 \text{ Bar} \sim 145 \text{ PSI} \sim 10 \text{ kg/cm}^2$$

Ghi chú: Kết quả về các thông số kỹ thuật được cung cấp từ phòng thí nghiệm. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện và phương pháp thi công tại công trình.

XUẤT XỨ

- Thái Lan

ĐÓNG GÓI

- 20 kg/bao

MÀU SẮC

- Xám/Trắng

